

Quenching Oils

## **AP QUENCHO**

*DẦU TÔI KIM LOẠI*

### **MÔ TẢ**

AP QUENCHO là dầu nhúng được pha trộn từ dầu gốc parafin tinh chế và chất phụ gia đa năng để xử lý nhiệt. Dầu với điểm chớp cháy cao và độ bay hơi thấp, đáp ứng khả năng bền nhiệt và bền oxy hoá tốt

### **ĐẶC TÍNH**

- Tốc độ làm lạnh nhanh.
- Giảm sự hình thành cặn lắng và dạng axit.
- Độ tối sáng.
- Giảm thiểu sự trầy xước và biến dạng kim loại.
- Độ bền nhiệt và bền oxy hoá nổi bật
- Giảm thất thoát dầu.
- Kéo dài tuổi thọ bề.

### **ỨNG DỤNG**

AP QUENCHO được khuyến dùng cho các ứng dụng tôi và nhúng lạnh hoặc nóng. Dầu cấp ISO 15 và 22 dùng cho quy trình tôi tốc độ nhanh, trong khi cấp ISO 150 và 460 được dùng cho quy trình nhúng nhiệt độ cao.

### **TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT**

<b>CẤP ISO</b>		<b>15</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>150</b>
Độ nhớt động học @ 40°C, cSt	ASTM D445	13.5–16.5	20.0–24.0	41.4–50.6	135 - 165
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100	Min 95	Min 96	Min 90
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 175	Min 170	Min 210	Min 220
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -8	Max - 6	Max -7	Max -6
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	-	Max 0.05	-	Max 0.05

### **BAO BÌ**

Bao bì 200 lít, 18 lít, theo yêu cầu.

### **ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN**

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

### **AN TOÀN**

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

*Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.*



***For further detail please contact us at:***

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com